

Multipor Minerale Dämmplatte ExSal Therm M2

Produktmerkmale	
■ Länge x Breite ■ Dicken	600 x 390 mm 60, 80, 100 mm
Farbe	weiß
Verbrauch	4,3 Platten/m²
Lieferform	Abgabe in vollen Paletten ¹⁾ , [foliert in Kleinpaketen]

¹⁾ Paletteninhalte und Verpackungseinheiten siehe Preisliste

Technische Eigenschaften ²⁾	
Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) $\lambda_{D23/50}$	0,045 W/mK
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) λ_R	0,047 W/mK
Baustoffklasse	A1 – nicht brennbar (Schmelzpunkt $\geq 1.200^\circ\text{C}$)
Rohdichte	100 – 115 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	3
Druckfestigkeit	≥ 350 kPa

²⁾ Prüfnormen und weitere Technische Eigenschaften siehe ETA-05/0093

Zertifizierungen / Deklarationen	
natureplus Umweltzeichen	Nr. 0404-0812-086-1, 0404-1501-086-2
eco-Instituts-Label	Nr. 0813-33144-001
Französisches VOC-Label	Klasse A+
SHI Produktpass	Nr. 12050-10-1020 – „QNG ready“
Umweltproduktdeklaration (EPD)	EPD-XEL-20250256-IBA1-DE
DGNB-Navigator (Registrierungscode)	WG9F8U

Lagerung / Nutzung / Entsorgung	
Lagerung	trocken auf Palette
Nutzungsdauer	mind. 50 Jahre
Verpackungslizenzierung	ARA-Nr. 4552 & Bonus-Nr. 2442
Entsorgung	Liste II gemäß DepV EAK: 17 01 01

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung und Planungshilfe. Die Eignung des Produktes für die Einbausituation ist eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Bild kann geringfügig vom Produkt abweichen.

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.

Xella Porenbeton Österreich GmbH, Wachaustrasse 69, 3382 Loosdorf

www.xella.at



Produktbezeichnung

ExSal Therm M2

Anwendungsgebiete

- Innendämmung von Wänden

Produktbeschreibung

Kapillaraktive, diffusionsoffene Minerale Dämmplatte für Multipor ExSal Therm Sanier- und Dämmsystem zur Sanierung von feuchtem, salzbelastetem Mauerwerk. Wärmedämmstoff aus Calciumsilikat-Hydrat.

Inhaltsstoffe

Kalk, Sand, Zement, Wasser, Porenbildner, Hydrophobierung, Grundierung

Zulassung

ETA-05/0093

Vorteile

- Entsalzung und Dämmung in einem Produkt
- kapillarakktiv
- diffusionsoffen
- nicht brennbar
- alkalisch
- mineralisch
- faserfrei
- zertifiziert wohngesund
- langlebig

multipor