

Produktmerkmale	
■ Lnge x Breite ■ Dicke TOProof-F (Flachplatte) ■ Dicke TOProof-S (Geflleplatte)	600 x 390 mm 120 – 260 mm (in 20 mm Schritten) 70 – 250 mm (objektbezogen)
Geflle	1.0, 1.7, 2.0, 2.5, 3.0, 5.0 %
Farbe	wei
Verbrauch	4,3 Platten/m ²
Lieferform TOProof-F	Abgabe in vollen Paletten ¹⁾ , (foliert in Kleinpaketen)
Lieferform TOProof-S	Palettiert, Paletteninhalt objektbezogen

¹⁾ Paletteninhalte und Verpackungseinheiten siehe Preisliste

Technische Eigenschaften ²⁾	
Wrmeleitfhigkeit (Nennwert) $\lambda_{D23/50}$	0,043 W/mK
Wrmeleitfhigkeit (Bemessungswert) λ_R	0,045 W/mK
Baustoffklasse	A1 – nicht brennbar (Schmelzpunkt $\geq 1.200^\circ\text{C}$)
Druckfestigkeit	≥ 300 kPa
Rohdichte	100 – 115 kg/m ³
Spezifische Wrmekapazitt c	1,3 kJ/(kgK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	3

²⁾ Prfnormen und weitere Technische Eigenschaften siehe ETA-05/0093

Zertifizierungen / Deklarationen	
natureplus Umweltzeichen	Nr. 0404-0812-086-1, 0404-1501-086-2
eco-Instituts-Label	Nr. 0813-33144-001
Franzsisches VOC-Label	Klasse A+
SHI Produktpass	Nr. 12050-10-1020 – „QNG ready“
Umweltproduktdeklaration (EPD)	EPD-XEL-20250256-IBA1-DE
DGNB-Navigator (Registrierungscode)	WG9F8U

Lagerung / Nutzung / Entsorgung	
Lagerung	trocken auf Palette
Nutzungsdauer	mind. 50 Jahre
Verpackungslizenzierung	ARA-Nr. 4552 & Bonus-Nr. 2442
Entsorgung	Liste II gem DepV EAK: 17 01 01

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung und Planungshilfe. Die Eignung des Produktes fr die Einbausituation ist eigenverantwortlich zu prfen. nderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Bild kann geringfugig vom Produkt abweichen.

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.

Xella Porenbeton sterreich GmbH, Wachaustrasse 69, 3382 Loosdorf

www.xella.at



Produktbezeichnung

- Flachplatte: TOProof-F M3
- Geflleplatte: TOProof-S M3

Anwendungsgebiete

- Auendmmung des Daches unter Dachdeckungen und unter Abdichtungen

Produktbeschreibung

Druckfeste, nicht brennbare Mineraleddmplatte als Flachplatte (TOProof-F) und Geflleplatte (TOProof-S) fr hochwertige Flachdcher mit hohen Flchenlasten (z.B. Grndcher oder PV-Anlagen).

Wrmedmmstoff aus Calciumsilikat-Hydrat.

Inhaltsstoffe

Kalk, Sand, Zement, Wasser, Porenbildner, Hydrophobierung, Grundierung

Zulassung

ETA-05/0093

Vorteile

- massiv
- mineralisch
- nicht brennbar
- druckfest
- stauchungsfrei
- faserfrei
- leicht zu bearbeiten
- Geflle planbar

multipor