TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Spezial-Fixativ ist ein Verdünnungs- und Grundiermittel aus reinem, flüssigem Kaliumsilikat und geringen organischen Zusätzen für KEIM Dispersionssilikatfarben nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1. KEIM Spezial-Fixativ ist ausgezeichnet mit Cradle to Cradle Certified® Full Scope Silver, Material Health Gold sowie Circularity Silver gemäß Version 5.0.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Spezial-Fixativ dient als Verdünnungsmittel für folgende KEIM Anstrichsysteme:
- KEIM Granital-System
- KEIM Quarzil-System
- KEIM Ecosil-ME-System
- KEIM Mycal-Top

Mit KEIM Spezial-Fixativ können stark saugende mineralische Untergründe in ihrer Saugfähigkeit reguliert bzw. reduziert werden!

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Cradle to Cradle Certified® Full Scope Silver (Version 5.0)
- Cradle to Cradle Certified® Material Health Gold (Version 5.0)
- Cradle to Cradle Certified® Circularity Silver (Version 5.0)
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- lösemittelbeständig
- beständig gegen Industrieabgase
- witterungsbeständig
- UV-beständig
- pilz- und schimmelwidrig, da natürlich alkalisch

MATERIALKENNDATEN:

– Dichte	ca. 1,0 g/cm³ - 1,1 g/cm³
– Organischer Anteil	≤ 5 %
– pH-Wert	ca. 11

FARBTÖNE:
milchig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Nicht geeignete Untergründe:
Lackierte Flächen; horizontale und geneigte, bewitterte Flächen; metallische Untergründe; Holzflächen; plastoelastische Beschichtungen; Untergründe mit Salzausblühungen; verseifungsfähige Altuntergründe

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:
Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss ≥ 5 °C betragen.

VERBRAUCH:
ca. 0,15 L/m² Anwendung als Grundierung.
Die Angaben zu Materialverbrauchswerten sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

VERARBEITUNG:
Zur Vorgrundierung stark saugender Untergründe: KEIM Spezial-Fixativ unverdünnt mit der Bürste auftragen.
Zur Verdünnung der Systeme KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME und KEIM Mycal-Top: Siehe jeweils Technisches Merkblatt .

REINIGUNG DER WERKZEUGE:
Sofort mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
20	L	24	Kanister
5	L	96	Kanister

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt Gebinde dicht verschlossen halten frostfrei kühl

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 06 02 99

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

GIS-Code: BSW 10

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.

10. ZERTIFIKATE & GÜTESIEGEL

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.