



YC---M4XX

Härter für Lacke auf Wasserbasis – Übersichtstabelle

PRODUKT-Kodex	SPEZIFISCHES GEWICHT (kg/l ±0,03)	FESTKÖRPER-GEHALT (± 1)	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
YC M164	1,055	68	Schnell-Härter für Spritzfüller Grundierungen
YC M400	1,10	80	Für Spritzfüller auch für Aussen
YC M401	1,10	70	Für Spritzfüller Grundierungen oder matte Endbeschichtungen
YC M402	1,10	74	Allzweck, für Beschichtungen Grund und ENDLACKE
YC M403	1,08	70	Allzweck, für matte Beschichtungen, Parkett und Hoch- Glanzbeschichtungen
YC M404	1,06	53	Allzweck, für matte Beschichtungen, Parkett und Hoch- Glanzbeschichtungen
YC M413	1,10	56	Allzweck, für matte Beschichtungen, Parkett
YC M434	1,06	62	Allzweck, für matte Beschichtungen, glänzende Beschichtungen und Parkett

Produktverwendung: Zur Bestimmung der Anwendungsmodalitäten des Härters und der optimalen Einsatzmenge beachten Sie bitte die technischen Datenblätter der einzelnen Komponenten A.

Hinweise und Warnungen

- Durchmischen Sie das Produkt bei der Eingabe des Härters gut mit einem mechanischen Rührer.
- Der **Härter** muss in Räumen mit Temperaturen zwischen 5 und 35°C aufbewahrt werden und **ist 12 Monate haltbar**.
- Verwenden Sie das vermischte Produkt in jedem Fall innerhalb von 3 Stunden nach Zugabe des Härters. Verwenden Sie Produktreste nach dieser Zeit nicht mehr, es sei denn, dies wird ausdrücklich auf dem technischen Datenblatt des Produkts erlaubt, mit dem sie vermischt wurden.
- Die Temperatur darf während der Anwendung nicht unter 15°C liegen, weder für das Produkt noch für den Untergrund und die Umgebung.
- Die Verarbeitungsabfälle (Spülwasser, Kabinenwasser, Altlack) müssen unter Beachtung der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die Abfälle nicht über die Kanalisation entsorgen.

Vernetzer für Lacke auf Wasserbasis – Übersichtstabelle

PRODUKT-CODE	Anwendungs-menge %	BESONDERE EIGENSCHAFTEN
YC M406	2-4	Universalvernetzungsmittel für Holz und Glas. Je nach dem verwendeten Produkt 24-48 Stunden Topfzeit. Für den Einsatz in Grundiermaschinen bei Produkten für Glas empfohlen
YC M407	0,5 - 1	Universell, mit mittlerer Schnelligkeit aber langer Topfzeit. Für Grundierungen und Beschichtungen
YC M408	0,5 - 1	Universell, schnell. Zur Beschleunigung der Schleifbarkeit und Stapelbarkeit der Beschichtungen
YC M409	1-4	Vernetzungsmittel für BIO-Produkte. Je nach dem % des verwendeten Produkts 24-48 Stunden Topfzeit.
YC M410	2 - 4	Vernetzungsmittel für BIO-Produkte. Je nach dem % des verwendeten Produkts 24-48 Stunden Topfzeit.
YC M419	1 - 2	Sehr langsam trocknende Grundiermittel für Glas . Nach 24 ist das Vernetzungsmittel deaktiviert.

Produktverwendung: Geben Sie das Vernetzungsmittel unter mechanischem Rühren mit einem dünne Strahl hinzu. Um das Hinzufügen von Vernetzungsmitteln zu vereinfachen und Klumpenbildung zu vermeiden, empfehlen wir ein Vormischen mit gleichen Mengen DT M075.

Bei der Verwendung von Vernetzungsmitteln in schnellen Arbeitsgängen muss die optimale Anwendungsmenge anhand der Ergebnisse von Direktversuchen an der Anlage und Anwendungen durch den Benutzer festgelegt werden.



YC---M4XX

Hinweise und Warnungen

- Das **Vernetzungsmittel** muss in Räumen mit Temperaturen zwischen 5 und 35°C aufbewahrt werden und ist 12 Monate haltbar.
- Verwenden Sie das vermischte Produkt in jedem Fall innerhalb von 24 Stunden nach Zugabe des Vernetzungsmittels. Verwenden Sie das verbliebene Produkt nicht als solches, sondern als Mischung mit mindestens der gleichen Menge an frischem Produkt.
- Die Temperatur darf während der Anwendung nicht unter 15°C liegen, weder für das Produkt noch für den Untergrund und die Umgebung.
- Die Verarbeitungsabfälle (Spülwasser, Kabinenwasser, Altlack) müssen unter Beachtung der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die Abfälle nicht über die Kanalisation entsorgen.