

Würth Brandschutzschaum

Ein Brandschutzschaum zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen

Feuerhemmender, 1-Komponenten, expandierender Konstruktionschaum:

- Feuerwiderstandsklassen bis EI 180
- Fugenbreite bis 30 mm
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Für die Auspresspistole geeignet
- Haftet sehr gut auf den meisten Baumaterialien
- Verwendbar für Baustoffe aus Beton, Mauerwerk, Ziegel, Leca, Mörtel, etc.
- Gute Schalldämmungsleistung



Inhalt	750 ml
Chemische Basis	Polyurethan
Dichte	1,2 g/cm ³
Farbe	Hellrot
Gebinde	Aerosoldose
Fugenbreite max.	30 mm
Verarbeitungstemperatur min.	10 °C
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund min.	10 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund max.	30 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.	10 bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	10 bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min.	10 °C
Verarbeitungstemperatur Dose max.	30 °C
Hautbildezeit min.	10 min
Ausbeute (Volumen) ca.	35 l
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung	freigeschäumt
Ausbeute (Volumen) ca./Bedingung	35 l/freigeschäumt
Haftung	Gut
Baustoffklasse	B-s1 d0 - Schwer entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN EN 13501-1
UV-Beständigkeit	Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	trockene Lagerung, 5 °C bis 30 °C
Inhaltsgewicht	787 g

Produktgewicht (per Stück)	950 g
----------------------------	-------

Art.-Nr. 0893 303 410

VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Abdichtung von vertikalen und horizontalen Baufugen in Massivwänden (Dicke über 150mm) gemäß ETA-21/0517.

Anleitung

Das Sicherheitsdatenblatt vor Gebrauch durchlesen. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Untergrund mit Wasser befeuchten. Zum Schäumen Dose senkrecht mit Ventil nach unten halten. Für eine schnellere und gleichmäßige Aushärtung nochmals mit Wasser befeuchten.

Leistungsnachweis

ETA-21/0517



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Bei Verwendung für brandschutzklassifizierte Fugenabdichtungen, sind die ETA 21/0517 und die Würth Montageanleitung zu beachten. Ausgehärteter Schaum gegen die UV-Strahlung, z.B. mit Putz, Leiste oder Silikon, bedecken.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU-Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php