

ARTIKELNUMMER	W712802
PRODUKT	**impraEco-F200 Porenfüller**
ANWENDUNGS-GEBIETE	Zwischenbeschichtung von Fenstern und Türen, sowie anderen maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der hohen Absättigung im Hirnholzbereich kann die Anwendung von impralan-Fugenschutz entfallen.
EIGENSCHAFTEN	• **Frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden** • **Verwendung von biozidfreier Topfkonservierung bei der Produktion** • Sehr gute Porenfüllung und Hirnholzabsättigung • Hohe Wirtschaftlichkeit • Verarbeitungsfertig eingestellt • Gute Schleifbarkeit • Milder Eigengeruch • Dichte ca. 1,025 g/cm³ bei + 20° C
ZUSAMMENSETZUNG	Acrylatdispersion, Wasser, Glykole, Additive.
FARBTÖNE	ROG 0000 Farblos
GLANZGRAD	Matt
VERPACKUNG	20 ltr. Gebinde. 120 ltr. Fass. Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.
ANWENDUNG	Tauchen, Fluten.

Rütgers Organics GmbH • impra®• Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Deutschland • Telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • United Kingdom • phone +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L.• C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ESPANA • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polska • Tel. +48 61 28 70 535 • Mob. +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

VERBRAUCH	Ca. 60-80 ml/m², je Arbeitsgang. Der Verbrauch kann je nach Untergrund und Applikationsverfahren abweichen. Der genaue Verbrauch ist anhand einer Probefläche zu ermitteln.
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES	Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein. Die Holzfeuchtigkeit soll 12% - 14% betragen. Bei glatten, gehobelten Oberflächen kann ein Grundschliff erforderlich sein. Weitere Informationen zur Untergrundvorbereitung und zum konstruktiven Holzschutz können dem BFS-Merkblatt 18 entnommen werden. Harzgallen vor der Behandlung entfernen. Harzaustritt und Harzverfärbungen sind naturbedingt und können nicht durch Beschichtungsmaßnahmen verhindert werden.
VERARBEITUNGS-HINWEISE	Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht unter + 10° C (Umluft, Untergrund und Material. impraEco-Füller F200 nicht mit anderen Produkten vermischen. Flut- und Tauchanlage müssen aus nicht rostenden Materialien bestehen. Im Tauch- oder Flutbecken befindliches Material gut abdecken. Während der Verarbeitung regelmäßig die Viskosität prüfen und ggf. korrigieren. Verarbeitungsviskosität: Auslaufzeit DIN 4mm +-12 Sekunden. Verarbeitungsklima: >60% rel. Luftfeuchte.
SYSTEMPRODUKTE	**impraEco**-Produkte
SYSTEMVORSCHLÄGE	<u>System Variante deckend:</u> • 1 x impraEco-G100 Grund • 1 x impraEco-F200 Porenfüller • 1 x impraEco-D150 Combi <u>System Variante transparent:</u> • 1 x impraEco-G100 Grund • 1 x impraEco-F200 Porenfüller • 1 x impraEco-S150 Naturmatt Weitere Beschichtungsaufbauten sowie Sondervarianten für spezielle Holzarten und Applikationssysteme auf Anfrage.
TROCKENZEIT	Staubtrocken : nach ca. 1 Stunde Überarbeitbar : nach ca. 4 Stunden Die Angaben gelten bei Normklima 23/50 DIN 50014. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie niedrigere Temperatur verzögern die Trocknung
VERDÜNNUNG	Falls erforderlich mit Wasser.
REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, nicht eintrocknen lassen. Zur Anlagen- und Gerätereinigung impralan-Reiniger Konzentrat verwenden.

Rütgers Organics GmbH • impra®• Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Deutschland • Telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • United Kingdom • phone +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L.• C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ESPANA • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polska • Tel. +48 61 28 70 535 • Mob. +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

ANWENDUNGS-EINSCHRÄNKUNGEN	Bei tropischen und gerbstoffreichen Hölzern kann es zu Trocknungsverzögerungen, Verfärbungen und Anhaftungsstörungen kommen. Wir empfehlen deshalb eine Probebeschichtung.
VOC-GEHALT (G/L)	19 g/L (Kat. 1e / Wb): max. 130 g/L
GEBRAUCHS- UND WARNHINWEISE, SICHERHEITSDATEN-BLATT	Anwendung nur durch Fachbetriebe. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Produkt nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Lebensmittel vorgesehene Gefäße abfüllen. Während der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzkleidung tragen (Schutzbrille, Handschuhe). Nähere Informationen zur • Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP-Verordnung) • Gefahren- und Sicherheitshinweisen (H- und P-Sätze) • Angaben zu Transport, Lagerung und Umgang (insbesondere Persönliche Schutzausrüstung • Umweltschutz (insbesondere Wassergefährdungsklassen sowie Entsorgung) • Und weiteren sicherheitsrelevanten Aspekten (z.B. Erste-Hilfe-Maßnahmen) entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, das Sie über den Verkaufsinnendienst anfordern können und das in Verbindung mit diesem Technischen Merkblatt gilt.
LAGERUNG/ TRANSPORT	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung siehe Gebinde-Etikett. An frostgefährdeten Tagen nicht transportieren.
	Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.

Rütgers Organics GmbH • impra®• Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Deutschland • Telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • United Kingdom • phone +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L.• C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ESPANA • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polska • Tel. +48 61 28 70 535 • Mob. +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl