



OMEGA EXOFIX Klebeband

Das OMEGA EXOFIX Klebeband zeichnet sich durch seine leichte Dehnbarkeit, hohe Reißfestigkeit sowie seine Überputz- und Überstreichbarkeit aus. Der hohe Klebstoffanteil sorgt für ein breites Haftungsspektrum und zuverlässigen Halt auf unterschiedlichen Untergründen. Der flexible Träger ermöglicht eine sichere Verklebung auch auf unebenen Flächen wie Mauerwerk oder Beton. Der spezielle Klebstoff ist zudem wasserfest und gewährleistet somit eine langfristig dichte Ausführung.



Vorteile

- Reißfest
- Überputz- und überstreichbar
- Hohe Haftung
- Förderbar entsprechend QNG Kriterien
- Wasserfester Spezialklebstoff
- Hohe Haftung auf unebenen Untergründen wie Ziegel und Beton
- Hoher Witterungsschutz
- Schlagregendichtheit bei 1050 Pa geprüft
- Luftdichtheit geprüft (HFA 21925/2026-FE)

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Rollenbreite	Rollenlänge	Faltung	Linerteilung	Kartoninhalt
30MEX060	60 mm	25 m	-	-	8 Rollen
30MEX080	80 mm	25 m	-	40/40	6 Rollen
30MEX0100VG	100 mm	25 m	15/85		6 Rollen
30MEX0140VG	140 mm	25 m	60/80		4 Rollen
30MEX0150	150 mm	25 m	-	75/75	2 Rollen
30MEX0200	200 mm	25 m	-	30/70/100	2 Rollen
30MEX0250VG	250 mm	25 m	30/220	110/110	2 Rollen
30MEX0300	300 mm	25 m	-	30/120/150	2 Rollen

Verwendungszweck

- Verklebung von PP OMEGA Unterdachbahnen und Fassadenbahnen
- Übergänge und Anschlüsse an Holz, OSB, Mauerwerk, Beton, Metalle etc.
- Zur Abdichtung der Bauanschlussfuge gemäß ÖNORM B 5320 bzw. DIN 4108-7
- Bauphasen-Witterungsschutz von Anschlüssen innen und außen
- zur schnellen und einfachen Herstellung einer zweiten wasserführenden Ebene unterhalb der Fensterbank
- Kann zur Sockelabdichtung (Lastfall „nicht drückendes Wasser“) entsprechend der ÖNORM B 3692 bzw. der Richtlinie „Sockelanschluss im Holzhausbau“ verwendet werden
- Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtheitsschichten
- Verklebung von OSB-, MDF- und Holzweichfaserplatten im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Zusammensetzung	Vlies-Träger mit wasserfestem Klebstoff	sd-Wert	2 m
Dicke	0,5 mm	Temperaturbeständigkeit	-40-80 °C
Verarbeitungstemperatur	-5-40 °C	Lagerfähigkeit	2 Jahre
Farbe	Schwarz	Lagerung	Kühl und trocken
Freibewitterung	12 Monate		

Normen

- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180
- ÖNORM B 5320
- RAL

OMEGA EXOFIX Klebeband

Beschreibung

Reißfeste Systemklebebänder mit Acrylat-Klebstoff.

Klebekraft

Klebebänder übernehmen die Funktion der luft- und winddichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Dampfbremsen und andere Folien sind immer mit Klammern, Latten o.ä. (mechanisch) zu sichern.

Überputzbarkeit

Das OMEGA EXOFIX Klebeband ist überputz- und überstreichbar. Das Band kann auch in Kombination mit OMEGA PoBit verwendet werden.

Verklebetechnik

Bei der Montage des Klebebandes ist das Band vollflächig mit dem Untergrund zu verkleben. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung (AIRSTOP ROLL Anpressroller, AIRSTOP RAK Anpressraket). Überkleben des Klebebandes durch sich selbst bzw. kreuzweise Verklebung ist problemlos möglich. Es ist darauf zu achten, das Klebeband im Eckbereich vollständig und spannungsfrei zu verlegen. Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub und fettfrei sein, die Untergründe darüber hinaus trocken und tragfähig. Im Zweifelsfalle empfehlen wir die Vorbehandlung des Untergrunds. (UNI Primer oder BUBI LF Haftvermittler).

Verklebung bei sehr tiefen Temperaturen

Klebebänder sind für die Verklebung ab ca. -5 °C geeignet. Beachten Sie bitte, dass bei tiefen Temperaturen selbst bei geringen Temperaturänderungen Oberflächenkondensat entstehen kann. Dieses wirkt wie eine Trennschicht und vermindert die Haftung. Warm gelagerte Bänder sorgen für spürbar verbesserte Anfangshaftung. (Heizlüfter, Isolierbehälter)

Haften auf folgenden Untergründen

Holz, Holzwerkstoffplatten (OSB, MDF, 3S-Platten...), Ziegel, Kunststoffe (glatte Oberfläche, frei von Siliconen und Wachsen), Metalle frei von Oxyden und Rost, etc. Beachten Sie die Systemvorschläge lt. unserer Preisliste.

Verklebungszeit

Nach dem Anbringen des Klebebandes findet ein so genannter „Vernetzungsprozess“ statt. Dieser dauert je nach Temperatur ca. 6 – 24 Std. Erst dann ist die volle Haftung erreicht.

Entfernung des Klebebandes

Mit einem Haarföhn das Klebeband anwärmen und langsam am Klebeband ziehen. Die letzten Kleberreste mit AIRSTOP ADC Klebstoffreiniger ablösen. Achtung, bei empfindlichen Untergründen nicht zu lange auf einer Stelle reiben. Eventuell 5-15 min warten und nochmals AIRSTOP ADC Klebstoffreiniger aufsprühen und abwischen.

Lagerung

Im verschlossenen Karton kühl und trocken; Rollen nicht ohne Trennpapier aufeinander stapeln.

Entsorgung

Trennpapier und Klebeband - Hausmüll, Deponie

Garantie

Der verwendete Acrylatklebstoff beinhaltet keine Zusätze, die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch extrem alterungsbeständig.

