Dichtungsband VKP TRIO U-600 High Performance

Multifunktionales, vorkomprimiertes Dichtungsband für die zuverlässige und normgerechte Abdichtung von Fenster- und Türfugen in nur einem Arbeitsschritt



VKP

- Geprüfte Bandqualität mit Schlagregendichtheit von 600 Pa und direkter Bewitterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Dichtungseigenschaften durch multifunktionalen Bandaufbau mit imprägniertem PUR-Schaum und integrierter Sperrschicht
- Abdichtung aller drei Funktionsebenen - innen luftdicht, mittig wärmedämmend, außen schlagregendicht und diffusionsoffen
- Deutliche Zeitersparnis bei der Montage, da Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsgang erfolgen
- Innen- und Außenseite variabel einsetzbar, keine Verwechslungsgefahr
- Große Fugentoleranzen, dadurch weniger unterschiedliche Bandabmessungen erforderlich
- Reduzierte Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Einzelprodukte
- Emissionsgeprüft, keine chemische Reaktion auf der Baustelle

Trägermaterial	PUR-Schaum
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
UV-Beständigkeit	Ja, bei schlagregendichtem Einbau

CL01_3004021479, Rev: 0.44, Stand: 18. 09. 2026

Art.-Nr.	0875 857 406	0875 857 409	0875 858 406	0875 858 409
VE	4	4	3	3
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Schwarz	Schwarz
Klebstoffbasis	Acrylat	Acrylat		
Breite	74 mm	74 mm	84 mm	84 mm
Dicke	6 mm	9 mm	6 mm	9 mm
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	6-15 mm	9-20 mm	6-15 mm	9-20 mm
Rollenlänge	15 m	10 m	15 m	10 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	1 bis 20 °C	1 bis 20 °C	5 bis 25 °C	5 bis 25 °C
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	600 Pa/nach DIN 18542-MF1	600 Pa/nach DIN 18542-MF1		
Baustoffklasse/ Bedingung	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	100	100		
Fugenbreite	20 mm	15 mm		
Reißdehnung	90 %	90 %		
Beständigkeit gegen			Witterung, bei schlagregendichtem Einbau	Witterung, bei schlagregendichtem Einbau
SNR-Wert	54 dB	54 dB		
Wärmeleitfähigkeit λ	0,049 J/(m*s*K)	0,049 W/(m*K)		
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	nach DIN EN 12667	nach DIN EN 12667		
Anwendungsbereich	Abdichten, Türen, Isolieren	Abdichten, Türen, Isolieren	Abdichten	Abdichten
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	18 Monate/in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	18 Monate/in geschlossener Verpackung bei Normalklima	18 Monate/in geschlossener Verpackung bei Normalklima

Leistungsnachweis