

ARDEX P 82

Kunstharz-Voranstrich

- Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund
- lösemittelfrei
- ersetzt Neoprene-Voranstrich
- gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung



Anwendungsbereich
Innen. Wand, Boden und Decke.

Voranstrich und Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund, wie

- vorgefertigte Betonböden oder besonders verdichtete Zementestriche unter Spachtelmassen,
- schlecht abgesandete Gussasphaltestriche,
- alte Gussasphaltböden,
- vergütete Calciumsulfatestriche,
- Magnesitestriche,
- Spanplatten,
- Holz,
- Terrazzo,
- Sandstein,
- Fliesen,
- Klinker,
- Stahlblech,
- Kunstharzbeschichtungen,
- Lack-, Öl- und Plastikanstriche,
- unter Spachtelmassen und Dünnbettmörteln.

Art
Lösemittelfreie, reaktive Zweikomponenten-Kunstharzdispersion, bestehend aus:

- ARDEX P 82, Komponente A, hellrot, und
- ARDEX P 82, Komponente B, weiß,

die 1 : 1 gemischt den hellroten ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich ergeben.

Durch Reaktion und Trocknung entsteht ein haftaktiver Film, der als Haftbrücke auf allen glatten und dichten Untergründen wirksam ist.

Verarbeitung
Die in den Gebinden jeweils mengenmäßig aufeinander abgestimmten Komponenten A+B im Mischungsverhältnis 1 : 1 nach Gewicht oder Volumen gründlich mischen, bis der gleichmäßig hellrote, gebrauchsfertige Voranstrich entsteht, der im Temperaturbereich von +18°C bis +20°C innerhalb von 60 Minuten zu verarbeiten ist.

ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich mit Pinsel, Rolle, Moosgummi oder glatter Spachtel dünn auf den trockenen und trennmittelfreien Untergrund auftragen. Zur Verbesserung der Streichfähigkeit kann bis zu 5 % Wasser zugegeben werden. Erst wenn der Voranstrich zu einem klaren Film aufgetrocknet ist, können die Spachtelmassen oder Dünnbettmörtel aufgebracht werden. Die Trockenzeit beträgt ca. 60 Minuten je nach Belüftung, Temperatur und Untergrundart. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Aushärtung des Voranstriches verzögern. ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich ergibt eine gute Haftbrücke auf allen glatten und dichten Oberflächen, die aber fest, trocken und frei von Wachs, Öl, Staub und anderen Trennmitteln sein müssen. Der Auftrag der nachfolgenden Spachtelmasse sollte innerhalb von 2 Tagen erfolgen.

Anmischgefäß und Werkzeuge können unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich im Frischzustand mit Wasser entfernen und nicht auf der Haut trocknen lassen. Längeren Hautkontakt vermeiden.

Hinweis
Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

17.09.2026

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
+43 (0) 2754/7021-0
+43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach
EN ISO 9001 und EN ISO 14001

ARDEX P 82

Kunstharz-Voranstrich

Nur für den gewerblichen Verwender!

Zusatzinformation
Bei der Verarbeitung sorgfältig vorgehen: Staubbildung sowie Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung des Behälters und des Inhalts im abgebundenen Zustand gemäß den geltenden örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca.	**Verbrauch** 100 - 200 g/m²	
Anwendungseigenschaften		
Verarbeitungszeit ca.	1 Stunde(n)	
Trocknungszeit ca.	**Zeit** 1 Stunde	
Produktdetails		
Kennzeichnung nach GHS/CLP	**Kennzeichnung nach GHS/CLP** siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt	**Komponente** Komponente A Komponente B
Kennzeichnung nach ADR	**Komponente** Komponente A Komponente B	**Kennzeichnung nach ADR** siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
Abpackung	Dosen zu 1 kg Komponente A und 1 kg Komponente B netto = Einheit zu 2 kg netto (gepackt zu 5 Einheiten)	
Lagerung	Kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.	

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs-oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter www.ardex.at/agb. Die aktuelle Version dieses Technischen Merkblatts finden Sie auf unserer Homepage. Mit Erscheinen einer Neuausgabe verlieren frühere Versionen ihre Gültigkeit.