rigips
SAINT-GOBAIN

Rimano 6-30 RiDuce



Ideal für die Sanierung

Geeignet für häusliche Küchen und Bäder

Einlagiger Handputz zum Glätten

Als Untergrund für Verfliesung geeignet



Hohe Qualität hinsichtlich Haftung und Oberflächenglätte

Leicht zu verarbeiten – hohe Putzleistung – große Ergiebigkeit

Gutes Atmungsvermögen – daher Feuchtigkeitsregulator für die Raumluft

Zum händischen Verputzen von Beton (in Verbindung mit Rikombi-Kontakt), stabilem Mauerwerk und Mantelbetonkonstruktionen an Wänden und Decken im Innenbereich

SAINT-GOBAIN

Rimano 6-30 RiDuce

Mischverhältnis	ca. 1,2 kg / 1 l Wasser	Bauphysikalische Werte	Diffusions-widerstand: μ=10
Verarbeitungszeit	ca. 60 min	Brandverhaltensklasse	A1
Materialverbrauch	Fläche: ca. 0,8 kg / m² / mm	Festigkeiten	gemäß EN 13279-1
Mindestputzdicke	Wand: 6 mm Decke: 6 mm Verfliesung: 10 mm	Gebindegröße	20 kg
Festigkeiten	Druckfestigkeit: > 2,5 N/mm² Biegezugfestigkeit: > 1,0 N/mm²	Lagerung	Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Produktbeschreibung

RIMANO 6-30 RiDuce ist ein Gips-Handputz für den Innenbereich zur Herstellung geglätteter Oberflächen, bestehend aus einem Trockengemisch aus Gips, Kalkhydrat und Perlite mit Zusätzen für eine verbesserte Verarbeitbarkeit.

Anwendungsbereich

RIMANO 6-30 RiDuce eignet sich zum händischen Verputzen von Beton (auf glatten Betonuntergründen nur mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke), stabilem Mauerwerk und Mantelbetonkonstruktionen an Wänden und Decken im Innenbereich mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (Beanspruchungsgruppe W3). Bei der Verwendung und Verarbeitung sind die Vorgaben der ÖNORM B 3346 „Putzmörtel – Regeln für die Verwendung und Verarbeitung“ zu beachten. Das Produkt ist auch ideal für die Sanierung und für die Verfliesung geeignet.

Untergrundbeschaffenheit

Luft-, Material- und Untergrundtemperatur müssen über +5 °C liegen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei sein.

Vorbehandlung

Bei stark saugenden Untergründen wird, abhängig von der Auftragsstärke, eine Vorbehandlung mit Rikombi Grund empfohlen, ebenso bei planebenem Mischmauerwerk mit sehr unterschiedlichem Saugverhalten. Bei schwach saugenden Untergründen ist keine Grundierung notwendig. Großflächige Betonflächen sollten mit Rikombi-Kontakt vorbehandelt werden. Frischer oder feuchter Beton darf nicht mit RIMANO 6-30 RiDuce verputzt werden.

Verarbeitung

Ca. 1,2 kg RIMANO 6-30 RiDuce in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen und etwa 5 Minuten sumpfen lassen. Anschließend händisch oder mit einem Motorquirl bei niedriger Drehzahl klumpenfrei anrühren. Mit der Aufziehglätte in einem Arbeitsgang einlagig auftragen und anschließend mit der Kardätsche fluchtrecht abziehen. Ist der Putz ausreichend angesteift, wird er leicht angenässt, mit dem Schwammbrett aufgeschlämmt und anschließend geglättet.

Vorteile

RIMANO 6-30 RiDuce ist ein einlagiger Handputz zum Glätten auf sauberen, trockenen und saugfähigen Untergründen und überzeugt durch hohe Haftung sowie eine sehr glatte Oberflächenqualität. Er eignet sich ideal als Untergrund für Anstriche, Tapeten und Fliesen im Dünnbettklebeverfahren. Dank seines guten Atmungsvermögens wirkt er regulierend auf die Raumfeuchte und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Die Verarbeitung ist einfach, die Flächenleistung hoch und die Ergiebigkeit groß.

EN-Klassifikation

CE EN 13279-1 - A1- B6/20/2

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.

Saint-Gobain Austria GmbH
Unterkainisch 24
8990 Bad Aussee
Tel.: 03622/505-0
www.rigips.at



SAINT-GOBAIN

10/2026