EPDM-Dichtband 1,2 mm Butyl für außen

61.7

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband.



Wasserdicht und atmungsaktiv

- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.
- Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.

Sehr hohe Elastizität

- Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.
- Flexibles Band für eine bequeme Verarbeitung.

Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit

- Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtung.
- Sehr gute UV-Beständigkeit.

Weitere Vorteile

- Sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen in Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber.
- Gute Bitumenverträglichkeit.

Farbe	Schwarz
Trägermaterial	EPDM
Chemische Basis	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Dicke	1,2 mm
Rollenlänge	20 m
Ausführung	Ohne Selbstklebestreifen
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 120 °C
Baustoffklasse/Bedingung	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102
UV-Beständigkeit	Ja
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	5882
Reißdehnung	300 %
Beständigkeit gegen	Bitumen

Breite	Art.-Nr.	VE
150 mm	**0875 350 154**	6
200 mm	**0875 350 204**	4
250 mm	**0875 350 254**	4
300 mm	**0875 350 304**	3
400 mm	**0875 350 404**	2
500 mm	**0875 350 504**	2

CL01_3004021468, Rev: 0.57, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

- Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern, Balkontüren, Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Abdichtungen bei Schattenfugen.
- Bei der Sockelabdichtung / Schwellenabdichtung, wenn auf die Abdichtung hinter der Perimeterdämmung angeschlossen wird. Hierfür ist das EPDM-Dichtband in einer Dicke von 1,2 mm geeignet für folgende Wassereinwirkungsklassen: W1.1-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, W1.2-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung, W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe, W3-E: Nicht drückendes Wasser auf -nicht befahrbaren- erdüberschütteten Decken, W4.E: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden.

Anleitung

- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen, Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken.
- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element dient der Selbstklebestreifen als Montagehilfe und es muss mit einer mechanischen Befestigung, wie in DIN 18533 beschrieben.

Leistungsnachweis

EN 13984

ÖGNI
AUSTRIAN SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL

Hinweis

- Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥ 3 m Eintauchtiefe) nach DIN 18533 sowie Abdichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN 1819-6.
- Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021468, Rev: 0.57, Stand: 30. 07. 2026