EPDM-Dichtband für innen

Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserundurchlässiges Dichtband.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm

Wasser- und dampfdiffusionssperrend

- Schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk aus dem Innenbereich.
- Vermindert das Risiko von Bauschäden durch Feuchte.

Sehr hohe Flexibilität und Beständigkeit

- Hochwertige Materialien ermöglichen dauerhafte Dichtigkeit.
- Gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus.
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber auch für leicht unebene Bauuntergründe geeignet.
- Gute Bitumenverträglichkeit.



Farbe	Schwarz
Trägermaterial	EPDM
Chemische Basis	Polyisobutylenkautschuk
Dicke	1,2 mm
Rollenlänge	20 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 120 °C
Baustoffklasse/Bedingung	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102
UV-Beständigkeit	Ja
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	270000
Reißdehnung	300 %
Beständigkeit gegen	Bitumen

Breite	Art.-Nr.	VE
150 mm	**0875 350 155**	6
250 mm	**0875 350 255**	4
300 mm	**0875 350 305**	3
500 mm	**0875 350 505**	2

Details/Anwendung

Für Innenverbindungen von Gebäudeelementen, wie z. B. Fassaden von Aluminiumelementen, Wintergärten, usw.

CL01_3004021434, Rev: 0.329, Stand: 10. 10. 2026







Anleitung

- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen, Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken.
- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element sollte das Band mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden, wie beispielsweise Verschlusskappen oder Klemmleisten.

Leistungsnachweis

baubook

ÖGNI
AUSTRIAN SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Nicht zur Abdichtung gegen Druckwasser geeignet.
- Band ist nicht überputzbar.

CL01_3004021434, Rev: 0.329, Stand: 10. 10. 2026

Die oben genannten Verwendungsanweisungen sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung des Produkts eigene Tests durchzuführen. Wir gewährleisten eine gleich bleibende Qualität unserer Produkte und behalten uns Verbesserungen und technische Änderungen vor.

CL01_3004021434, Rev: 0.329, Stand: 10. 10. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen