Lüftungskanaldichtstoff

Geruchsneutraler, elastischer und emissionsarmer Spezial-Dichtstoff.



- Geruchsneutral ohne unangenehme Geruchsbelästigung für Anwender oder Umgebung.
- Elastisch, nimmt Materialausdehnungen dauerhaft auf und verhindert dadurch wirksam Fugenabriss.
- Alterungs- und witterungsbeständig.
- Enthält keine lackbenetzungsstörende Stoffe.

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Inhalt	310 ml
Gebinde	Kartusche
Farbe	Grau
Chemische Basis	Acrylharz-Dispersion
Geruch/Duft	Neutral
Dichte	1,57 g/cm³
Dauerbewegungsaufnahme	12,5 %
Härte nach Shore A	14
Durchhärtungsgeschwindigkeit	3 mm/d
Durch-/Aushärtungsbedingung	23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Hautbildezeit min.	20 min
Hautbildezeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	50 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	frostfreie Lagerung
Anstrichverträglichkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Ja
Lackbenetzungsstörende Stoffe	Nein
Silikonfrei	Ja
Beständigkeit gegen	Alterung, Zitronensäure (10%), Spülmittel, Chlorlösung (5%), Essigsäure (5%), Formaldehyd (30%), Isopropylalkohol, Kochsalzlösung (25%), Natronlauge (50%), Seifenlauge (20%), Wasser, Wasserstoffperoxid (10%), Witterung, Waschmittel, Speisefette, Milchsäure

CL01_3003070101, Rev. 0.349, Stand: 22. 10. 2026

Vorbehandlung Untergrund erforderlich	Nein
Überstreichbar/Überlackierbar	Bedingt, Vorversuche erforderlich

Art.-Nr. 0892 325 1
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Zur Abdichtung im Lüftungskanal- und Anlagenbau sowie bei Abluftanlagen in Großküchen.

Anleitung

- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein.
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

Leistungsnachweis

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in unserem Dichtstoff-Leitfaden.
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein.
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handkartuschenpistole Hochwertig Rot, Schwarz	**0891 00**
Kartuschenmesser Schneidenlänge 30 mm	**0715 66 09**

CL01_3003070101, Rev: 0.349, Stand: 22. 10. 2026