Technische Daten und Produkteigenschaften	
Konsistenz	Feines Pulver
Farbe	Grau
Schüttdichte	ca. 1,12 kg/l
Festkörpergehalt	100 %
Kennzeichnung nach - GGVS - VbF - GefStoffV	 Kein Gefahrengut entfällt reizend, zementhaltiges Produkt
Eigenschaften des Mörtels	
Mischungsverhältnis	100 g Fixzement mit 20 - 21 g Wasser (4 RT:1 RT)
Konsistenz des Mörtels	plastisch-thixotrop
Dichte des Mörtels	ca. 2,09 kg/l
pH-Wert des Mörtels	≥ 11
Mindestverarbeitungstemperatur	+5 °C
Verarbeitungszeit	ca. 1 - 2 Minuten bei +20 °C
Erhärtungsbeginn	ca. 2 - 4 Minuten bei +20 °C
Voll belastbar	nach ca. 1 - 2 Stunden
Wartezeit zwischen zwei Arbeitsgängen	ca. 5 Minuten bei +20 °C
Werte	
Mechanische Festigkeiten geprüft an	(Prismen 4X4X16) Anmachwassermenge 25 %
Biegezugfestigkeit - nach 20 Minuten - nach 3 Stunden - nach 24 Stunden - nach 3 Tagen - nach 7 Tagen - nach 28 Tagen	 ca. 2,0 N/mm² ca. 4,0 N/mm² ca. 5,5 N/mm² ca. 6,5 N/mm² ca. 7,0 N/mm² ca. 8,0 N/mm²
Druckfestigkeit - nach 20 Minuten - nach 3 Stunden - nach 24 Stunden - nach 3 Tagen - nach 7 Tagen - nach 28 Tagen	 ca. 8,0 N/mm² ca. 16,0 N/mm² ca. 20,0 N/mm² ca. 25,0 N/mm² ca. 35,0 N/mm² ca. 40,0 N/mm²

© MW-A/22922_AT • 02.18