Technisches Merkblatt

STRANSKY Flächenspachtel NTR
Pulverspachtelmasse für Innen



Produkteigenschaften:

Hydratisch abbindende Innenspachtelmasse auf Naturgipsbasis (weiß).

Anwendung:

Zum großflächigen Spachteln und Glätten von Wand und Deckenflächen als Mal- und Tapezieruntergrund. Zum Füllen von Löchern, Fugen, Schlitzen und Rissen und ausgebrochenen Kanten.

Produktdaten

Lieferform:
25 kg

Lagerung:
In trockenen Räumen ca. 1 Jahr im originalverschlossenem Gebinde.

Technische Angaben:
Verarbeitungstemperatur:
mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Verbrauch:
bei 1 mm Schichtstärke ca. 0,9 kg/m2 Pulver
Wasserbedarf bei 25 kg ca. 12,5 l

Verarbeitungszeit:
Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit: ca. 60 Min.

Mindestschichtstärke auf Null ausziehbar.
Höchstschichtstärke beliebig auftragbar.
Überarbeitbar nach ca. 30 bis 60 Min.
(je nach Auftragsstärke)

Der exakte Verbrauch hängt von Untergrund und Verarbeitung ab.

Verarbeitung:

Untergrund:
Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Nicht tragfähige Altanstriche oder losen Putz entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit Murexin Tiefgrund LF14 grundieren. Geeignet für alle mineralischen bauüblichen Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Ziegel, Stein. Nicht geeignet für Außenarbeiten, Fußböden, dauerfeuchten Untergründen sowie Glas, Kunststoff und Metall.

Mischen:
Reines Wasser im Mischgefäß vorlegen. Pulver einstreuen. Im Mischungsverhältnis 2 Raumteile Stransky Flächenspachtel NTR zu 1 Raumteil Wasser zu einer klumpenfreien
Masse anrühren. Sofort verarbeitbar. Nur sauberes Werkzeug verwenden.

Verarbeitung:
Zum Füllen fest bis auf den Untergrund eindrücken und glätten. Zum Spachteln mit einer Spachtel auftragen und glätten. Unebene oder raue Untergründe zweimal spachteln.

Nachbehandlung:
Wird bei nachfolgenden Mal- und Tapezierarbeiten die gesamte gespachtelte Fläche geschliffen, muss mit Murexin Tiefengrund LF 14 grundiert werden. Im Zweifelsfall muss z.B. bei stark pigmentierten Anstrichen etc. durch einen Probeanstrich festgestellt werden, ob eine Grundierung mit Murexin Tiefengrund LF 14 erforderlich ist.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Wichtige Hinweise:
Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:
Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechts-verbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Franz Stransky GmbH - Westbahnhofgelände 22, 1150 Wien - Tel. 01/982 26 81 0 – Fax. 01/982 26 81 77