



WP GRUNDIERUNG LF

Art des Werkstoffes	Lösemittelfreie, pigmentierte Grundierung auf Dispersionsbasis mit gutem Deckvermögen
Farbton	Weiß, matt
Anwendungsbereich	Für Außen und Innen
Bindemittelbasis	Vinylacetat - Ethylen
Verdünnungsmittel	Reines Wasser
Verarbeitung	Streichen
Untergrund	Auf allen Dispersionsfarben und Kunstharzputzen für Außen und Innen, leicht sandende Untergründe, ausgetrockneten Putzen und Leichtbauplatten. Als Grundanstrich für nachfolgende Beschichtung mit Dispersionsfarben oder Tapeten.
Beschichtungs Aufbau	Die pigmentierte Grundierung ist mit ca. 10 – 15 % Wasser verdünnbar (die tatsächliche Verdünnungsmenge richtet sich je nach der Saugfähigkeit des jeweiligen Untergrundes).
Verbrauch	Ca. 150 g/m ² . Verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation am Objekt ermitteln.
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5° - 10° C und 65% rel. Luftfeuchte für Luft und Untergrund.
Reinigung v. Werkzeug	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Kühl, aber frostfrei; Umweltschonende Konservierungsmittel erlauben nach Anbruch nur eine kurze Lagerung!
Verpackung	25 kg
Transport	Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich
Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß österreichischem Chem. Ges.
VOC-Gehalt	Kat (A/a) 30 g/l (2010) dieses Produkt enthält < 30 g/l
Entsorgung	Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Abgabe bei Problemstoffsammelstelle 55502 (Altfarben flüssig) bzw. 55513 (Altfarben ausgehärtet) lt. ÖNORM S 2100. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. ARA Lizenznr.: 1447 EVA Lizenznr.: 121570



Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen und auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.