

DBK PLUS



Deklariert in der Datenbank
für ökologisches Bauen und
Sanieren.

Dichtbandkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Fenster- und EPDM- Dichtbänder im Innen- und Außenbereich.

Hervorragende Haftungseigenschaften.

- Sehr hohe Klebekraft auf Dichtband und Laibung
- Beste Haftung auf EPDM-Folien
- Luftdichte Verklebung ermöglicht
- Montage nach der Energieeinsparverordnung

Ökologisch unbedenklich

- Geruchsneutral
- Nach aushärten emissionsfrei
- Frei von Lösemittel, Isocyanate und gesundheitsschädlichen Weichmachern

Sehr gute Standfestigkeit

Kein Abfließen der Masse vom Mauerwerk
„Über-Kopf-Anwendung“ möglich.

Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen

Montage auch bei feuchtem Klima möglich.

Verarbeitungshinweise

- Die Untergründe müssen sauber, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein. Stehendes Wasser ist zu entfernen. Bei stark saugenden Untergründen ist ggf. eine Vorbehandlung des Untergrunds mit Primer erforderlich
- Montage am Mauerwerk: DBK Plus einseitig als ca. 8 mm dicke Raupe in Schlangenlinien auf den vorbereiteten Untergrund auftragen Dichtband mit Andrückwalze leicht andrücken
- Fugendichtstoff: Abzudichtende Fuge muss mindestens die Maße Breite x Tiefe 5 x 5 mm (Innenanwendung) bzw. 10 x 8 mm (Außenanwendung) aufweisen
- Die Fuge muss unbedingt mit einem geeignetem PE-Hinterfüllmaterial versehen werden. Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung!

Gebinde	Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.	VE/St.
Kartusche	290	weiß	0893 700 120	1/12
Beutel	600	weiß	0893 700 121	1/20

Einsatzgebiet:

Zur luft- und schlagregendichten Verklebung von Fensterdichtfolien an Fenster- und Türleibungen. Speziell eingestellt für die Verklebung von EPDM-Folien im Baubereich. Auch als Fugendichtstoff geeignet. Typische Untergründe: Hervorragende Haftung auf den meisten Bauuntergründen, wie z.B. Beton, Aluminium, Fliesen, Holz und PVC.

Technische Daten	
Rohstoffbasis	Hybrid-Polymer
Hautbildezeit bei +23 °C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit	ca. 40 min
Durchhärtung bei +23 °C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit	ca. 2 mm in den ersten 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Bewegungsaufnahme	25 %
Shore A Härte (DIN 53505)	20 ± 5

Zusatzartikel:

Andrückwalze PU-Schaum

Art.-Nr. 0693 011 750

Handkartuschenpistole

Art.-Nr. 0891 00

Art.-Nr. 0891 601 0

Kartuschenmesser

Art.-Nr. 0715 66 09