

FENSTERDICHTBAND UNIVERSAL EURASEAL U-300



Farbe	Beige
Trägermaterial	Polyester
Rollenlänge	40 m
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	600 Pa/nach DIN EN 1027
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Baustoffklasse/Bedingung	E/nach DIN EN 13501-1
UV-Beständigkeit	3 Monate, bei Freibewitterung
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20 °C

Breite	Art.-Nr.	VE
70 mm	0875 593 070	5
100 mm	0875 593 100	3
140 mm	0875 593 140	3
200 mm	0875 593 200	2

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Sprühprimer	0893 876 002

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für glatte Mauerwerkslaibungen.

Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.

Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung.

Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge

- Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs

Äußerst variabler Einsatz

- Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden
- Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden
- Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt

Vollflächige Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittel-freiem Acrylatkleber

- Verarbeitung bereits ab -10°C möglich
- Primer nur bei sehr schwierigen Untergründen notwendig

Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies

Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren und der ÖNORM B5320

- Innen luftdicht, außen schlagregen- und winddicht
- Durch den variablen SD-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz "Innen dichter als außen"

Sehr gute Überputzbarkeit und Überstreichbarkeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.