



RockTest Luftdichtsystem

Feuchtevariable Dampfbremse s_d : 0,25 m – 10,0 m

RockTest Intello climate

Die feuchtevariable Hochleistungsdampfbremse RockTest Intello climate ist Bestandteil des neuen RockTest Luftdichtsystems für den Dachgeschoss-/Innenanbau. RockTest bietet Ihnen alle Komponenten für die sichere Erstellung einer dauerhaft luftdichten Gebäudehülle.

Die Dampfbremse RockTest Intello climate verfügt über folgende Eigenschaften:

- hochleistungsfähig und feuchtevariabel s_d : 0,25 m – 10,0 m
- im Winter effizient diffusionshemmend
- im Sommer größtmögliche Diffusionsoffenheit
- leicht zu verarbeiten

Feuchtevariable Dampfbremse RockTest Intello climate

Anwendungsbereich

Feuchtevariable Hochleistungsdampfbremse s_d : 0,25 m – 10,0 m für den Innenbereich.

Reagiert aktiv auf direkte Umgebungsfeuchte. Im Winter effizient diffusionshemmend bei gleichzeitig größtmöglicher Diffusionsoffenheit im Sommer.

Die luftdichte Verklebung von Überlappungen der Dampfbremse und von Anschlüssen erfolgt mit den Klebebändern RockTest Inline, Twinline oder Splitline.

Der luftdichte Anschluss an aufgehende Bauteile erfolgt mit den Dichtklebern RockTest Multikit oder Easykit.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblätter.

Lieferprogramm

lfm/ Rolle	Breite/ m	m ² / Rolle	Rollen/ Palette
50	1,5	75	20

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Dampfbremse		Typ B	ÖNORM EN 13984
Material		Vlies: Polypropylen Membran: Polyethylen-Copolymer	
Farbe		weiß transparent	
Dicke		0,2 mm	ÖNORM EN 1849-2
Flächengewicht		85 g/m ²	ÖNORM EN 1849-2
Temperaturbeständigkeit		–40 °C bis 80 °C	
Brandverhalten	E	Euroklasse E	ÖNORM EN 13501-1
Äquivalente Luftschichtdicke	s_d	mittel: 7,5 m feuchtevariabel: 0,25 bis 10 m	
Wasserdichtheit		bestanden	ÖNORM EN 1928
Zugfestigkeit		längs > 120 N/50 mm quer > 90 N/50 mm	ÖNORM EN 12311-2
Weiterreißwiderstand		längs > 60 N quer > 60 N	ÖNORM EN 12310-1
Lichtbeständigkeit		muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden	

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.