



RockTest Luftdichtsystem

Dampfbremse s_d : 0,05 m – 2 m

RockTest Dasatop

Dampfbremse aus Polypropylen und Polyethylen-Copolymer mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand für die Verlegung über den Sparren.

- anpassungsfähig durch feuchtevariablen Diffusionswiderstand
- leicht zu verarbeiten



RockTest Dasatop

Anwendungsbereich

Eine feuchtevariable Sanierungsdampfbremse, die von außen über die Sparren verlegt werden kann. In den Gefachen wirkt sie wie eine moderne Dampfbremse mit einem s_d -Wert von bis zu 2 m, auf den Sparrenoberseiten kann sich der s_d -Wert unter Feuchteinfluss auf unter 0,05 m verringern und so die Dachkonstruktion vor schädlicher Feuchteinwirkung schützen.

Lieferprogramm

Dicke mm	Länge x Breite m	m ² / Rolle	Rollen/ Palette
0,25	50 x 1,5	75	20

Technische Daten

		Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Brandverhalten		E	Euroklasse E	ÖNORM EN 13501-1
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	variable	s_d	0,05 m bis 2 m	ÖNORM EN 12527
	Rechenwert	s_d	1,6 m	ÖNORM EN 12527
Wassersäule			> 1500 mm	ÖNORM EN 20811
Temperaturbeständigkeit			-40°C bis +80°C	

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.