

Ampatop® Secura (plus)

Unterdeckbahn (UD Typ II) und Unterspannbahn nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119



- Monolithische TPU-Technologie
- Schlagregendicht
- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Ampatop® Secura plus: integriertes Tape

Technische Daten		Wert	Norm
s _D -Wert		0,15m	EN 1931
Gewicht		220 g/m ²	EN 1849-2
Reißfestigkeit	längs quer	300 N/5 cm 350 N/5 cm	EN 12 311-1
Dehnung	längs quer	50 % 50 %	EN 12 311-1
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	längs quer	220 N 200 N	EN 12 310-1
Brandverhalten		E	EN 13 501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1	EN 1928
Widerstand gegen Luftdurchgang		0,000 m ³ /(h × m ²)	EN 12114
Schlagregendichtheit		bestanden	TU Berlin
Geradheit		< 30 mm/10 m	EN 1848-2
Maßhaltigkeit		-2 %	EN 1107-2
Überlappungsbreite		10 cm	
Kaltbiegeverhalten		-20 °C	EN 1109
Temperaturbeständigkeit		-40 bis +80 °C	
Freibewitterungszeit		3 Monate	
Minstdachneigung		10°	
Gefährliche Stoffe		keine	

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.

CE
EN 13859-1

ISO 9001
Swiss Research

baubook

ÖNORM

B 3661 / 4119

Unterdeckbahn (UD Typ II),
Unterspannbahn und
regensicheres Unterdach

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533883	Ampatop® Secura	1,5 m × 50 m = 75 m ²	24 Rollen = 1.800 m ²
7640115533920	Ampatop® Secura plus integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m ²	24 Rollen = 1.800 m ²
7640115535580	Ampatop® Secura	3,0 m × 25 m = 75 m ²	24 Rollen = 1.800 m ²

1 **Ampacoll® BK 535**
Butylkautschukband

Ampatex® Solero
Schalungsbahn

2 **Ampacoll® XT 60**
Acrylklebeband

3 **Ampacoll® Superfix**
Flüssigklebstoff

Ampatop® Protecta / Secura
Unterdeck- /Unterspannbahnen

4 **Ampacoll® ND.Band**
Nageldichtband

Ampatop® Aero
Fassadenbahn



Ampacoll® BK 535:
Butylkautschukband



Ampacoll® XT 60:
Acrylklebeband



Ampacoll® Superfix:
Flüssigklebstoff



Ampacoll® ND.Band:
Nageldichtband

Verarbeitungstipps

Ampatop® Secura (plus) parallel zur Traufe auf vorhandene Tragkonstruktion oder Schalung mit 10 cm Überlappung verlegen und im Überlappungsbereich verdeckt nageln (Breitkopfnägel) oder klammern. Überlappungen mit **Ampacoll® XT 60 mm** oder dem integrierten Tape regen-sicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Querstöße ebenfalls 10 cm

überlappen und mit **Ampacoll® Superfix** (nur auf vliesartige Rückseite) oder **Ampacoll® XT 60 mm** verkleben. Konterlatten mit Nageldichtungen **Ampacoll® ND** oder mit Nageldichtungsband **Ampacoll® ND.Band/ND Duo** montieren. Anschlüsse an Einlaufbleche und Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und andere Einbauten usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® Superfix**

(nur auf vliesartige Rückseite) zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern. Durchdringungen wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit Butylkautschukband **Ampacoll® BK 535** abzudichten. Poröse, staubige und vliesartige Untergründe sind beim Einsatz von **Ampacoll® BK** Butylbänder mit **Ampacoll® Primax** oder **Airmax** vorzubehandeln.




Beachten Sie die Anwendungs-empfehlungen und weitere System-produkte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz © Ampack AG

www.ampack.biz

Ampack Schweiz: 071 858 38 00

Ampack Österreich: 05523 53433

Ampack Deutschland: 07621 1610264

Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54

Ampack Italien: 0471 053 475

